

	質感長效 Quality Enhance
品名	木蠟油-各色 (共72色，請參閱附件一)
產品編號	WO362-
特性	共有72種顏色，可依個人品味或風格選擇顏色搭配，豐富您的室內傢俱。 軟木與硬木的天然保養品，施做後傢俱表面有了天然屏障，無負擔。 木材自然呼吸，完美體現天然紋理、絲綢般的光澤、柔滑的觸感更提升傢俱質感。
成分	亞麻仁油、桐油、蓖麻油、小燭樹蠟、棕櫚蠟、蜂蠟及環保稀釋劑。
用途	室內型。推薦使用: 原木傢俱、實木貼皮裝潢等。
塗佈面積	16-21 m ² /立裝；刷塗一道 (不同木種會有差異)。
包裝(淨重)	100ml、250ml、立裝(900g)、加侖裝(3kg)、桶裝(16kg)。
表面準備	木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。
使用方法	棉布沾塗、刷塗、滾塗(薄塗，請勿厚塗)。
清潔工具	用具或沾染處，可使用MC540環保型稀釋劑清洗。
塗裝間隔	建議12小時施做一道(隨季節與環境溫、濕度變化會影響乾燥時間，請自行判斷)。
保存期限	未開封兩年。開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。 具可燃性、應存放於陰涼處並遠離火源。
產品性狀	氣味：溫和。 閃點：
操作步驟 1. 使用前請先將塗料攪拌均勻。 2. 木材表面以適當砂紙粗磨後，再以#280-#320砂紙細磨成平滑表面。 3. 除去木材表面木屑、灰塵及汗漬。 4. 將木蠟油均勻刷塗於物件上，待5~10分鐘後(註)用棉布將餘油去除。 5. 待乾燥後(建議隔天)，使用#400-#600以上砂紙去除木材纖維毛。 6. 木材表面灰塵、顆粒及木屑清理乾淨，接著上第二道。 7. 木蠟油均勻刷塗於物件上，待5~10分鐘後(註)用棉布將餘油去除即完成。 8. 視需求調整塗裝次數，重覆步驟5、6、7施做即可。 9. 不稀釋可直接使用，如需稀釋可添加10% MC540環保型稀釋劑，可調整黏度及延長乾燥速度之用。 10. 若塗裝與擦拭間隔較長或物件面積大時，可能產生擦拭不易，建議使用MC540環保型稀釋劑來延長乾燥時間，增加擦拭性。 11. 施做於硬度較高的木材，先施做WO310硬質木油再做WO362，效果更好。 (註) 等待時間需視木種、環境、溫濕度斟酌，請先行測試。	
注意事項 1. 本品不建議施做在非木蠟油系統之舊塗膜上，如欲施做請先完全去除舊塗膜。 2. 舊塗膜為木蠟油系統可全面或局部修補保養。 3. 沾有木蠟油的棉布因殘留乾性油，不得與砂磨後的木屑放置同處或置於高溫處，請將該布浸水後再丟棄，以確保安全。 4. 尚未用完須丟棄時，可先塗於舊報紙上，待乾燥後再丟棄。 5. 危害成分：具可燃性。 6. 危害警告訊息：(1)物理性危害：具可燃性。(2)健康危害：不可吞食。 7. 危害防範措施：(1)遠離火焰和熱表面、禁止吸菸。(2)存放陰涼處、勿讓兒童取得。 (3)工作場所保持通風良好。 更詳細資訊請參閱LOOBEN手冊或官網。	

附件一

LOOBEN 半透明系列							
A112	A136	A708	A106	A124	A205	A167	A120
白色	樺木色	石灰色	粉嫩鵝黃	黃色	向日葵黃	松木色	橙黃色
A116	A072	A164	A143	A115	A161	A704	A104
泥漿色	琥珀色	橡木色	干邑色	深柚木	烏木色	暗灰色	黑色
A100	A236	A118	A139	A117	A001	A166	A168
南瓜橘	落葉松	赤褐色	淺桃花心木	花梨木	柚木色	胡桃色	古橡木
A113	A234	A105	A133	A311	A138	A158	A107
粉韻色	赤紅色	北歐紅	紅色	洋紅色	桃花心木	天空藍	千湖藍
A141	A102	A177	A003	A242	A507	A153	A154
薄荷綠	中島藍	竹綠色	印度綠	冷杉綠	鴿藍色	海水藍	格林藍

LOOBEN 全蓋色系列							
白色	粉嫩鵝黃	黃色	向日葵黃	橙黃色	南瓜橘	赤褐色	桃花心木
000	7499	123	7407	7411	1495	4715	1817
石灰色	中島藍	泥漿色	粉韻色	紅色	洋紅色	北歐紅	棕色
421	7537	7536	197	1807	188	1815	476
藍天色	薄荷綠	翡翠綠	芥末黃	芥末綠	竹綠色	冷杉綠	深棕色
551	559	369	612	575	5625	7497	BK5
千湖藍	鴿藍色	海水藍	魅色紫	紫羅蘭	藍色	暗灰色	黑色
550	5415	2955	2665	7454	2767	CG10	BK6